

# MG10-SM P39

## Semi mate 255

### Descripción

MG10-SM P39 es un papel resinado certificado por Fogra con un acabado semi mate. El tono sigue los parámetros de Fogra 51

### Impresión

Compatible con las tintas base agua más comunes

- Dye

### Aplicaciones

Diseñado para pruebas de color y aplicaciones profesionales de gestión de color.

### Propiedades

Peso  
Espesor  
Opacidad  
Rigidez md  
Rigidez cd  
Valor de brillo 60° (fs)  
CIE Blancura (fs)  
Suavidad (fs)

Tono (D50/2°) L\*  
a\*  
b\*

### Valores

255 ± 10  
267 ± 12  
96 ± 3  
65 ± 5  
40 ± 5  
17 ± 4  
99 ± 4  
> 1000  
94.8 ± 1.0  
0.9 ± 0.8  
-4.8 ± 2.0

### Unidades

g / sqm  
µm  
%  
mN  
mN  
%  
%  
sec

### Metodología

ISO 536  
ISO 534  
ISO 2471  
ISO 2493  
ISO 2493  
ISO 2813  
ISO 11475  
ISO 5627  
ISO 5631-2  
ISO 5631-2

### Disponibilidad

Hojas A4, A3, A2  
Bobinas 12, 17, 20, 24, 36, 44, 60" x 30 m

Otras medidas bajo consulta

Los mejores resultados de impresión se obtienen en un clima estándar de 23°C y 50% de humedad relativa. Para evitar problemas durante el funcionamiento, guarde siempre el producto en su embalaje original y protéjalo de la luz solar directa y la humedad. Antes de utilizar nuestros medios, verifique su idoneidad en su impresora y para su aplicación planificada. No podemos asumir ninguna responsabilidad derivada de cambios técnicos en las impresoras y/o tintas. Modificaciones en el diseño del producto debido a avances técnicos o mejoras no serán anunciado con antelación.



nupics@nupicsar.com | www.nupicsar.com

Fabricado en Japón por:  
MITSUBISHI PAPER MILLS  
Enero 2024, sujeto a cambios